



Caractéristiques	Propriétés	Famille	Unité	Valeurs intervalles de référence	Tolérances	Commentaires
DIMENSIONNELLES	<i>Épaisseur</i>	Chant	mm	0,5 à 0,8	+ 0,03 / - 0,03	mono couche
			mm	0,9 à 1,5	+0,05 / -0,07	multi couches
			mm	>1,5	+0,05 / -0,15	multi couches
		Enrobage	mm	0,3 à 0,45	+ 0,03 / - 0,02	Épaisseur selon commande du client et/ou recommandations
		RTW	mm	0,28 à 0,35	+ 0,03 / - 0,02	Épaisseur selon commande du client et/ou recommandations
<i>Largeur</i>	Chant	mm	16 à 300	0,05		
	Enrobage	mm	16 à 300	1,50		
SUPPORTS (OPTIONNELS)	<i>Type</i>	NT	g/m ²	23	-	Standard
				2*23 ou 50	-	pour enrobage complexe
		SU	g/m ²	60 à 100	-	étanche et opaque
		Kraft	g/m ²	80 à 250	-	packaging
	<i>Collage</i>	Vinylique	-	D3 D4 wat 91		selon DIN EN 204 reticulable
	PUR	-				
FINITIONS	<i>Brillance (vernis)</i>	Ultra Mat	gloss	5	+/-2	
		Mat	gloss	11	+/-3	
		Satiné	gloss	18	+/-3	
		Brillant	gloss	50	≥ 25	
	<i>Couleur</i>	Décors	-			Selon contretypage validé, et contrôlé à distance de bras sous cabine D65
	<i>Finition de surface</i>	Tous les produits	Brut		Bois tranché, à poncer	Visible sur nuancier des finitions
			Poncé		Poncé grain 220	Visible sur nuancier des finitions
Huilé				Huile U.V.	Visible sur nuancier des finitions	
Vernis				Vernis U.V. Acrylique	Visible sur nuancier des finitions	
RECOMMANDATION DE STOCKAGE ET MISE EN ŒUVRE	<i>Stockage</i>	Conditions		Garantie 12 mois à T° 16 - 25°C dans son emballage plastiqué d'origine		
	<i>Collage</i>	Type de colles		EVA, PUR, PU & PVAC		
		Conditions		T° >= 18°C avec delta temperature panneau-chant < +10°C		
	<i>Nettoyage</i>			Utiliser des produits de nettoyage non abrasifs et sans solvants agressifs Nous consulter pour conseil		
	<i>Usinage</i>			Conventionnel sur tous types de plaqueuses de chants. Arrasage manuel possible		
	<i>Traitement des déchets</i>			Elimination en centre de traitement (DIB)		