



Caractéristiques	Propriétés	Famille	Unité	Valeurs intervalles de référence	Tolérances	Commentaires
<b>DIMENSIONNELLES</b>	<b>Épaisseur</b>	<b>Chant</b>	mm	0,5 à 0,8	+ 0,03 / - 0,03	mono couche multi couches multi couches
			mm	0,9 à 1,5	+0,05 / -0,07	
			mm	>1,5	+0,05 / -0,15	
		<b>Enrobage</b>	mm	0,3 à 0,45	+ 0,03 / - 0,02	Épaisseur selon commande du client et/ou recommandations
	<b>RTW</b>	mm	0,28 à 0,35	+ 0,03 / - 0,02	Épaisseur selon commande du client et/ou recommandations	
	<b>Largeur</b>	Tous les produits	mm	16 à 300	+ / -0,05	
<b>SUPPORTS (OPTIONNELS)</b>	<b>Type</b>	NT	g/m <sup>2</sup>	23	-	Standard
				2*23 ou 50	-	pour enrobage complexe
		SU	g/m <sup>2</sup>	60 à 100	-	étanche et opaque
		Kraft	g/m <sup>2</sup>	80 à 250	-	packaging
	<b>Collage</b>	Vinylique	-	D3 D4 wat 91		selon DIN EN 204 reticulable
	PUR	-				
<b>FINITIONS</b>	<b>Brillance (verniss)</b>	Ultra Mat	gloss	5	+/-2	
		Mat	gloss	11	+/-3	
		Satiné	gloss	18	+/-3	
		Brillant	gloss	50	≥ 25	
	<b>Couleur</b>	Décors	-			Selon contretypé validé, et contrôlé à distance de bras sous cabine D65
	<b>Finition de surface</b>	Tous les produits	Brut	Bois tranché, à poncer		Visible sur nuancier des finitions
			Poncé	Poncé grain 220		Visible sur nuancier des finitions
Huilé			Huile U.V.		Visible sur nuancier des finitions	
Vernis			Vernis U.V. Acrylique		Visible sur nuancier des finitions	
<b>RECOMMANDATION DE STOCKAGE ET MISE EN ŒUVRE</b>	<b>Stockage</b>	Conditions		Garantie 12 mois à T° 16 - 25°C dans son emballage plastiqué d'origine		
	<b>Collage</b>	Type de colles		EVA, PUR, PU & PVAC		
		Conditions		T° >= 18°C avec delta temperature panneau-chant < +10°C		
	<b>Nettoyage</b>			Utiliser des produits de nettoyage non abrasifs et sans solvants agressifs Nous consulter pour conseil		
	<b>Usinage</b>			Conventionnel sur tous types de plaqueuses de chants. Arrasage manuel possible		
<b>Traitement des déchets</b>			Elimination en centre de traitement (DIB)			