



Características	Propiedades	Familia	Unidad	Valores intervalos de referencia	Tolerancias	Comentarios
DIMENSIONAL	<b>Espesor</b>	Cantando	mm	0,5 à 0,8	+ 0,03 / - 0,03	una sola capa
			mm	0,9 à 1,5	+0,05 / -0,07	múltiples capas
			mm	>1,5	+0,05 / -0,15	múltiples capas
		Enrobage	mm	0,3 à 0,45	+ 0,03 / - 0,02	Espesores según pedido del cliente y/o recomendaciones
		RTW	mm	0,28 à 0,35	+ 0,03 / - 0,02	Espesores según pedido del cliente y/o recomendaciones
<b>Ancho</b>	Cantando	mm	16 à 300	0,05		
	Enrobage	mm	16 à 300	1,50		
SOPORTES (OPCIONAL)	<b>Tipo</b>	NT	g/m <sup>2</sup>	23	-	Estándar
				2*23 ou 50	-	para recubrimientos complejos
		SU	g/m <sup>2</sup>	60 à 100	-	impermeable y opaco
		Kraft	g/m <sup>2</sup>	80 à 250	-	embalaje
	<b>Esta</b>	Vinilo	-	D3 D4 wat 91		según DIN EN 204 reticuable
ACABADOS	<b>Brillo (barniz)</b>	Ultramate	brillo	5	+/-2	
		Mástil	brillo	11	+/-3	
		Satín	brillo	18	+/-3	
		Brillante	brillo	50	≥ 25	
	<b>Color</b>	Decoraciones	-		Según contratipo validado y controlado remotamente bajo cabina D65	
	<b>Acabado superficial</b>	Todos los productos	Crudo	Madera cortada, para lijar	Visible en la carta de colores de acabado.	
			lijado	Arena lijada 220	Visible en la carta de colores de acabado.	
Aceite			aceite ultravioleta	Visible en la carta de colores de acabado.		
Barniz			Barniz Acrílico UV	Visible en la carta de colores de acabado.		
DE RECOMENDACIÓN Y ALMACENAMIENTO IMPLEMENTACIÓN	<b>Almacenamiento</b>	Términos		Garantía de 12 meses a T° 16 - 25°C en su embalaje de plástico original.		
	<b>Pegar</b>	tipo de pegamento		EVA, PUR, PU & PVAC		
		Términos		T° >= 18°C con delta de temperatura del borde del panel < +10°C		
	<b>Limpieza</b>	Utilice productos de limpieza no abrasivos y sin disolventes agresivos. Contáctenos para asesoramiento				
	<b>Mecanizado</b>	Convencional en todo tipo de encoladoras de cantos. Posible riego manual.				
	<b>Tratamiento de residuos</b>	Eliminación en centro de tratamiento (DIB)				